

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):


- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Ref. 17

19  Eur päisches Pat ntamt  
European Patent Office  
Office européen d s brevets

11 Numéro de publication:

0 174 894  
A1

12

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN



21 Numéro de dépôt: 85401743.1

51 Int. Cl.<sup>4</sup>: H 01 M 6/18

22 Date de dépôt: 06.09.85

H 01 B 1/12, C 08 G 65/04  
C 08 G 79/10

30 Priorité: 11.09.84 FR 8413925

43 Date de publication de la demande:  
19.03.86 Bulletin 86/12

84 Etats contractants désignés:  
AT BE CH DE GB IT LI LU NL SE

71 Demandeur: SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE  
Société anonyme dite  
Tour Elf 2, Place de la Coupole La Défense 6  
F-92400 Courbevoie(FR)

72 Inventeur: Muller, Daniel  
12 Rue Frédéric Mistral  
F-64000 Pau(FR)

72 Inventeur: Chabagno, Jean-Michel  
2, rue Alphonse Cadier  
F-64000 Pau(FR)

74 Mandataire: Bollot, Marc  
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE Division Propriété  
Industrielle Tour Elf  
F-92078 Paris la Défense Cédex 45(FR)

54 Electrolyte solide polymère constitué par un copolymère réticulé.

57 Electrolyte solide constitué par un sel en solution dans  
un copolymère réticulé à distribution statistique.

Application à la réalisation d'accumulateurs électrochimiques.

EP 0 174 894 A1

SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE

DPI 4883

ELECTROLYTE SOLIDE POLYMERE CONSTITUE PAR UN  
COPOLYMERE RETICULE

---

La présente invention concerne un nouvel électrolyte solide polymère constitué par un copolymère réticulé dans lequel est mis en solution un composé ionique. Elle concerne aussi l'utilisation de cet électrolyte pour la réalisation  
5 d'électrodes composites de hautes performances. Enfin, elle concerne aussi le procédé d'obtention de cet électrolyte.

Le principe des électrolytes solides polymères est décrit dans le brevet européen 13199 qui prévoit l'utilisation, en  
10 tant que matériau macromoléculaire, d'homopolymères, en particulier de polyéther ou encore de copolymères. On a proposé dans la demande de brevet français n° 2 485 274 "Électrolyte solide à base de matériau macromoléculaire à conduction ionique" d'utiliser comme électrolyte un  
15 matériau complexe élastomère réticulé. La réticulation se fait à partir de polymères contenant des fonctions hydroxyles réticulables par des isocyanates, ce qui conduit à des réseaux uréthanes dans lesquels lesdites fonctions sont susceptibles de réagir avec les éléments de l'anode  
20 et/ou de la cathode et de générer une dégradation du

polymère qui ne pourra plus alors jouer son rôle de liant élastomère, concomitante à une consommation d'une partie des matériaux de cathode ou d'anode par oxydation ou réduction irréversible.

5

Les produits obtenus selon cette technique de réticulation présentent, du fait de la taille importante des noeuds du réseau initié par des isocyanates, en particulier dans le cas des isocyanates aliphatiques, un pourcentage volumique (ou massique) important de partie non solvatante du cation, ce qui peut pénaliser les dissolutions et/ou la dissociation du sel entraînant par là une baisse de conductivité. Si on veut remédier à la mauvaise solvation, on peut prévoir d'augmenter le poids moléculaire du polymère fonctionnel de départ, mais cela conduit en général à une diminution de la conductivité ionique du complexe polyéthersel par apparition de phénomènes de cristallisation à basse température.

20 Afin de minimiser ces phénomènes de cristallisation, cette même demande de brevet décrit des modes de réalisation qui concernent des copolymères à base d'oxyde d'éthylène avec des proportions très variées de deuxième motif par rapport à l'oxyde d'éthylène, ces copolymères étant principalement des copolymères tri-séquencés.

Pour ces copolymères séquencés, en particulier les copolymères tri-séquencés, oxyde d'éthylène, oxyde de propylène, oxyde d'éthylène (OE-OP-OE), il est difficile d'augmenter le poids moléculaire car on observe rapidement des phénomènes de ségrégation de phases de sorte que l'on retrouve les inconvénients des homopolymères correspondants à température ambiante.

35 De façon à améliorer les caractéristiques de ces électrolytes, en particulier les propriétés de conductivité à température ambiante, l'invention prévoit un matériau macromoléculaire à conduction ionique constitué par un sel

en solution dans un copolymère de l'oxyde d'éthylène d'une part, et d'un deuxième motif d'autre part, ledit deuxième motif étant choisi de façon à conserver à la chaîne son caractère de polyéther et présent en quantité molaire inférieure à 30 % et étant réparti au sein des chaînes polyéther d'une manière statistique, ledit copolymère étant réticulé.

Le pourcentage molaire est exprimé par rapport au nombre total de motif monomère.

Pour mettre en oeuvre l'invention, on choisira de préférence un copolymère dont le deuxième motif est choisi

- parmi les éther-oxydes de formule  $\overline{\text{CH}_2-\text{CH}-\text{O}}$  dans laquelle  
 $\text{R}$

$\text{R}$  représente, soit un radical  $\text{Ra}$ , alkyle, alcényle ou alcynyle, comprenant notamment de 1 à 12, de préférence de 1 à 4 atomes de carbone, soit un radical  $\text{CH}_2-\text{O}-\text{Re}-\text{Ra}$ , dans lequel  $\text{Ra}$  a la même signification que ci-dessus et  $\text{Re}$  représente un radical polyéther de formule

$(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_p$ ,  $p$  variant de 0 à 10,

- et parmi les éther-oxydes cycliques, substitués ou non, dont le cycle comporte plus de trois maillons.

A titre d'exemples, les éther-oxydes cycliques peuvent être : le tétrahydrofurane, le 1-3 dioxane, le dioxalane et leurs dérivés substitués, ou encore des composés cycliques du type oxétane.

Selon un premier mode de réalisation, le radical  $\text{R}$  peut être un radical alkyle, de préférence un radical méthyl, et le deuxième motif est présent à raison de 0 -non inclus- à 25 %, en pourcentage molaire par rapport au nombre total de motifs monomères. Ce pourcentage est choisi en fonction de la nature du sel en solution et de la température d'utilisation.

D'une manière préférentielle, ce pourcentage est compris entre 1,5 et 25 % quand le sel est du perchlorate de lithium, et il est supérieur à 5 % quand le sel est un trifluorométhanesulfonate de lithium.

5

Pour obtenir les matériaux macromoléculaires statistiques réticulés à conduction ionique, selon l'invention, on pourra utiliser toute méthode de réticulation mettant en oeuvre des fonctions réticulables par voie chimique ou par  
10 voie physicochimique.

De préférence, ledit copolymère réticulé est obtenu par réaction de fonctions réticulables sur un ou des agents de réticulation et il comporte des ponts de réticulation qui  
15 sont très courts, par exemple comportant au moins un atome d'un métal ou métalloïde au moins divalent choisi parmi le silicium, le cadmium, le bore, le titane, l'aluminium, le zinc, le magnésium et l'étain, ledit atome étant relié à au moins une chaîne polymérique, de préférence par un atome  
20 d'oxygène.

On pourra par exemple utiliser les méthodes de réticulation par réaction de fonctions hydroxyles latérales ou terminales ou leurs sels métalliques de polymères de type  
5 polyéther, décrites dans la demande de brevet français n° 84 00006 du 2 Janvier 1984 et dans la demande de brevet français n° 84 08417 déposée le 29 Mai 1984.

Les copolymères selon l'invention sont réticulés de  
30 préférence tri-dimensionnellement de façon à former des réseaux, mais l'invention n'exclut pas la présence dans la matériau macromoléculaire à conduction ionique de ponts de liaison bi-dimensionnelle.

35 Selon l'invention, on pourra aussi faire appel à une réticulation, par voie ionique ou radicalaire, d'insaturations réparties le long ou en bout des chaînes.

Ainsi qu'il apparaîtra des exemples suivants, l'invention procure des matériaux à conduction ionique qui présentent des propriétés améliorées par rapport aux copolymères non réticulés et par rapport aux monopolymères et aux

5 . copolymères séquencés réticulés décrits dans la demande de brevet français n° 2 485 274. En particulier, on améliore la conductivité ionique de ces matériaux à température ambiante. Cette amélioration peut être attribuée au fait que l'utilisation de copolymères statistiques permet

10 d'accroître les poids moléculaires des oligomères de départ et ainsi de minimiser l'influence négative des noeuds de réticulation sans pour cela faire apparaître de phénomènes de cristallisation et/ou de ségrégation de phase à basse température. Un avantage complémentaire que procure

15 l'invention par rapport à un copolymère séquencés réside dans la diminution du nombre de transport anionique.

Mais l'invention et ses avantages seront mieux compris à la lecture des exemples comparatifs suivants qui ne doivent,

20 cependant, pas être considérés comme limitatifs.

Dans ces exemples, on compare des matériaux selon l'invention à des matériaux décrits dans l'art antérieur. En particulier, ces matériaux de l'art antérieur sont

25 constitués par des homopolymères réticulés, des mélanges d'homopolymères, des copolymères réticulés séquencés comportant des noeuds de réticulation importants, tels que ceux décrits dans la demande de brevet français n° 2 485 274.

30

Pour tous ces matériaux, on compare les températures pour lesquelles on obtient :

35

$$\begin{aligned}\sigma &= 10^{-6} (\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}) = T-6 \\ \sigma &= 10^{-5} (\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}) = T-5 \\ \sigma &= 10^{-4} (\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}) = T-4\end{aligned}$$



- 1) On réalise un polyoxyde d'éthylène réticulé à partir d'un polyoxyde d'éthylène glycol de poids moléculaire 3000, d'une part en le réticulant en présence de tri-isocyanate aliphatique, d'autre part en le réticulant en présence de méthyltrichlorosilane, et enfin en le réticulant en présence de tri-octylaluminium.

Les trois matériaux macromoléculaires contiennent en solution du perchlorate de lithium avec un rapport  $O/Li = 12$ .

Le premier matériau se présente sous la forme d'un réseau qui comporte des ponts de réticulation importants, du type polyuréthane, le second et le troisième comportent des ponts courts.

Les résultats de conductivités obtenus sont notés en (1) dans le tableau I.

- 2) Dans cet exemple, on réalise des essais identiques aux essais précédents, mais en utilisant un copolymère bloc tri-séquenté OE-OP-OE, de poids moléculaire égal à 8500, avec un rapport  $O/Li = 12/1$ .

Les résultats obtenus pour les deux modes de réticulation sont notés en (2) dans le tableau I.

Ces deux séries d'essais (n° 1, n° 2) correspondent à l'art antérieur.

- 3) On étudie un copolymère statistique oxyde d'éthylène, oxyde de propylène selon l'invention, obtenu par les trois modes de réticulation précédents, pour un poids moléculaire de 10 000, d'une part avec un rapport  $O/Li = 12/1$  (essai n° 3), d'autre part avec un rapport  $O/Li = 20$  (essai n° 4), le copolymère comportant 25 % en mole d'oxyde de propylène et ayant un poids moléculaire de 10 000.

4) Essais n° 4 à 7

On réalise les mêmes mesures mais pour les composés décrits aux lignes 4 à 7 du tableau I.

5 5) Essai n° 8

Cet essai concerne un copolymère statistique réticulé oxyde d'éthylène-méthylglycidyléther.

Résultats

0

Tous les résultats sont notés dans le tableau I. Les exemples 1 et 2 correspondent à l'art antérieur. L'essai n° 2 correspond à un produit exemplifié dans le brevet français n° 2 485 274 et peut être comparé à l'exemple n° 2 de ce même brevet. Selon cet exemple, on obtient une conductivité de  $10^{-4} \Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$  à 50°C, alors que selon l'essai n° 2 de la présente invention, on a  $T-4 = 110^\circ\text{C}$ .

Cette différence de résultats -entre l'exemple n° 2 du brevet 2 485 274 et l'essai n° 2 de la présente invention- s'explique aisément pour l'homme de l'art puisque le sel en solution dans l'exemple n° 2 est le tétraphényl borure de sodium qui est meilleur conducteur que le lithium et que, en outre, la concentration de sel, exprimée en rapport atomique sodium sur oxygène est très faible, elle est de l'ordre de 1/72, alors que dans l'essai n° 2, le rapport Li/O est égal à 1/12. Il est en effet connu par l'homme de l'art que la conductivité augmente quand la concentration en sel diminue, particulièrement à basse température.

30

Essai n° 9

On a réalisé un copolymère statistique à base d'oxyde d'éthylène contenant 3 % molaire d'allylglycidyléther. L'emploi d'un catalyseur de polymérisation de type alumoxane solvaté permet de conserver lors de la copolymérisation les fonctions allyliques. Le polyéther ainsi obtenu, contient environ 50 milliéquivalents

35

d'insaturations pour 100 g de polymère. Il est mis en oeuvre pour former des électrolytes et/ou des électrodes composites par voie exsolvant en présence d'un générateur de radicaux libres tel que l'azo-bis isobutyronitril (A.Z.B.N.). La réticulation du matériau est obtenue par simple élévation de la température au-dessus de 60°C. En l'absence d'A.Z.B.N., la réticulation peut être réalisée par irradiation (U.V. ;  $\gamma$  ...) en présence ou non d'un photosensibilisateur.

10

Ce matériau réticulé est amorphe à température ambiante et présente des propriétés remarquables d'élasticité (jusqu'à 500 % d'allongement à la rupture) qui le rendent particulièrement intéressant pour la réalisation de générateurs électrochimiques fonctionnant à température ambiante. En effet, un tel générateur présente un taux d'utilisation très élevé et quasiment constant sur un grand nombre de cycles alors qu'il est parfaitement connu que le taux d'utilisation est un des phénomènes les plus limitatifs des générateurs dont le matériau à conduction ionique est un matériau macromoléculaire selon l'art antérieur, particulièrement pour des températures de fonctionnement inférieures à 60°C.

20

25

Cette amélioration du taux d'utilisation s'observe de la même manière pour tous les matériaux réalisés selon l'invention et en particulier ceux décrits dans le tableau I.

30

35

TABLEAU 1

N°	NATURE DU POLYMERE	PM	O/LI	Trisocyanate Aliphatique			CH <sub>3</sub> SiCl <sub>3</sub>			T.O.A		
				T-6 : °C	T-5 : °C	T-4 : °C	T-6 : °C	T-5 : °C	T-4 : °C	T-6 : °C	T-5 : °C	T-4 : °C
1	POE	3000	12	38	50	90	24	40	80	20	30	56
2	OE.OP.OE Séquencé	8500	12	38	65	110	34	70	110	30	40	75
3	OE OP Statistique: 75% 25%	10000	12	18	39	74	9	25	55	8	24	56
4	OE OP Statistique 75% 25%	10000	20	8	25	70	3	21	57	2	20	57
5	OE OP Statistique 90% 10%	5000	20	21	36	64	9	20	48	8	21	47
6	OE OP Statistique 90% 10%	7500	20	18	25	50	4	20	45	-	-	-
7	OE OP Statistique 80% 10%	4400	20	14	26	63	2	23	58	-	-	-
8	OE OP Statistique 80% 20%	7000	20	7	27	62	0	21	55	-	-	-

REVENDECATIONS

- 1 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique constitué par un sel en solution dans un copolymère réticulé de l'oxyde d'éthylène et d'un deuxième motif choisi de façon à conserver à la chaîne son caractère de polyéther, caractérisé en ce que le second motif est présent en quantité molaire inférieure à 30 % et réparti au sein des chaînes polyéther d'une manière statistique.  
10
- 2 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le copolymère réticulé est obtenu par réaction de fonctions réticulables sur un ou des agents de réticulation choisis de façon à donner des ponts de réticulation très courts.  
15
- 3 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique selon la revendication 2, caractérisé en ce que les ponts de réticulation comportent au moins un atome d'un métal ou métalloïde au moins divalent choisi parmi le silicium, le cadmium, le bore, le titane, l'aluminium, le zinc, le magnésium et l'étain.  
20
- 4 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit atome du métal ou métalloïde est relié à au moins une chaîne polymérique par un atome d'oxygène.  
30
- 5 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le deuxième motif du copolymère est choisi parmi les éther-oxydes de formule  $\text{CH}_2-\underset{\text{R}}{\text{CH}}-\text{O}$  dans laquelle R représente,  
35  
soit un radical Ra, alkyle ou alcényle comprenant notamment de 1 à 12, de préférence de 1 à 4 atomes de carbone, soit un radical  $\text{CH}_2-\text{O}-\text{Re}-\text{Ra}$ , dans lequel Ra a

la même signification que ci-dessus et Re représente un radical polyéther de formule  $(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_p$ , p variant de 0 à 10.

5 6 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le deuxième motif du copolymère est choisi parmi les éther-oxydes cycliques substitués ou non, dont le cycle comporte plus de trois maillons.

10

7 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique selon la revendication 5, caractérisé en ce que le radical R est un radical alkyle et en ce que le deuxième motif est présent à raison de 0 -non inclus- à 25 %, en  
5 pourcentage molaire.

.5

8 - Matériau macromoléculaire selon la revendication 7, caractérisé en ce que le sel est du perchlorate de lithium et que le deuxième motif est présent à raison  
10 de 1,5 à 25 %.

10

9 - Matériau macromoléculaire à conduction ionique constitué par un sel en solution dans un copolymère réticulé, caractérisé en ce que ledit copolymère est un copolymère oxyde d'éthylène et d'un second motif distribué statistiquement et choisi parmi les éther-oxydes de formule  $\text{CH}_2-\underset{\text{R}}{\text{CH}}-\text{O}$  dans laquelle R

10

représente, soit un radical Ra, alkyle ou alcényle comprenant notamment de 1 à 12, de préférence de 1 à 4 atomes de carbone, soit un radical  $\text{CH}_2-\text{O}-\text{Re}-\text{Ra}$ , dans lequel Ra a la même signification que ci-dessus et Re représente un radical polyéther de formule  $(\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{O})_p$ , p variant de 0 à 10, ou parmi les éther-oxydes cycliques substitués ou non, dont le cycle comporte plus de trois maillons, ledit copolymère étant obtenu par réaction de fonctions  
15

réticulables sur un ou des agents de réticulation choisis de façon à donner des ponts de réticulation comportant au moins un atome d'un métal ou métalloïde au moins divalent relié à au moins une chaîne polymérique par un atome d'oxygène.

0

5

0

5

0

5



Offic européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0174894

Numero de la demande

EP 85 40 1743

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl. 4)
D,X	EP-A-0 037 776 (ETAT FRANCAIS) * Page 3, lignes 2-39; page 4, lignes 9-25; page 18, exemple 23; page 19, revendications 1,2 *	1,2,5	H 01 M 6/18 H 01 B 1/12 C 08 G 65/04 C 08 G 79/10
A	DE-A-3 317 761 (BBC AG) * Revendications 1,3,4,6,7; page 5, lignes 10-26; page 7 *	1	
A	FR-A-1 229 090 (HERCULES POWDER CO.) * Page 1; page 2, colonne de gauche, alinéa 1; page 11, exemples 58-69 *	1	
A	GB-A-2 118 763 (UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY) * En entier *		
A	EP-A-0 078 505 (C.G.E.) * Page 2, lignes 7-36; page 3, lignes 1-35; page 4 *	1	H 01 M 6/18 H 01 B 1/12 C 08 G 65/04 C 08 G 79/10
P,X	EP-A-0 119 912 (SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE) * Page 4; page 7, lignes 1-6 *	1,5-7	
P,X	EP-A-0 149 393 (SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE) * Page 2, lignes 37-38; page 3, lignes 26-37; pages 5,6 *	1-4	
Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	DE VOS Commentaires
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons</p> <p>&amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			